



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

## Termotransférová páska – nízkonákladová vosková páska, čierna

|| AG7 ||

### Popis:

**AG7** je nízkonákladová vosková páska navrhnutá pre tlač na širokú škálu materiálov – od matného papiera až po papiere s povrchovou úpravou. Potlač je odolná voči poškrabaniu a šmuhám.

**AG7** je vhodná pre tlač na tlačiarňach s plochou hlavou, ako sú Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato a ďalšie.

### Odporúčané médiá:

- Logistické štítky
- Lesklé a matné papierové etikety

### Aplikovanie:

- Etikety na bežné využitie
- Etikety pre prepravné a skladové spoločnosti
- Etikety a štítky pre maloobchod a veľkoobchod
- Etikety pre jednorazové a opakované balenia
- Farmaceutické štítky
- Krvné sáčky, polytašky a popisné štítky na strojové súčiastky
- Prísadové etikety, police, záhradné štítky a etikety
- Výstražné štítky

### Technické špecifikácie:

Typ	vosk/čierna
Podpora	polyester film
Hrúbka filmu	2.7+/- 0.2 mikrónov
Celková hrúbka pásky	4.5+/- 0.1 mikrónov
Tlačová rýchlosť	od 254mm/s
Bod tavenia	65°C



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

### Tlačová charakteristika:

Image density	≥ 1.9 (Macbeth)
Podmienky používania	5°C to 35°C, 45% to 85% relative humidity
Skladovacie podmienky	5°C to 40°C, 20% to 85% relative humidity

### Výkonnosť:

Hodnotenie testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie)

3 - sýtosť  
5 - versatility  
3 - odolnosť  
5 - sensitivity  
2 - durability