



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426
Účet: CSOB Piešťany
IBAN: SK027500000004000904884
SWIFT: CEKOSKBX
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42
Fax: +421 33 77 205 43
e-mail: predaj@agfoil.com
url: www.agfoil.eu
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

Termotransférová páska – vosková, čierna

|| **AG9** ||

Popis:

AG9 je univerzálna vosková fólia, ktorá je schopná bežnej tlače za nízkej spotreby tlačovej energie. Spája ostrejšiu, čiernejšiu tlačovú kvalitu s úžasnou tlačovou kvalitou bežných a točených čiarových kódov. Obzvlášť používaná na logistické etikety, polakované a nepolakované papierové štítky, ale aj na syntetické povrchy strednej kategórie. Je určená k zvládnutiu tlače do rýchlosti 250mm/s.

AG9 zaručuje vysokú kvalitu tlače a je možné si vybrať zo širokej škály už narezaných roliek pre rôzne druhy termotransférových tlačiarní s plochou hlavou. AG9 je vhodná do tlačiarní s plochou hlavou, ako sú Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato a iné.

Odporúčané médiá:

- Logistické štítky
- Lesklé a matné papierové etikety

Aplikovanie:

- Etikety na bežné využitie
- Etikety pre prepravné a skladové spoločnosti
- Etikety a štítky pre maloobchod a veľkoobchod
- Etikety pre jednorazové a opakované balenia
- Farmaceutické štítky
- Krvné sáčky, polytašky a popisné štítky na strojové súčiastky
- Prísadové etikety, police, záhradné štítky a etikety
- Výstražné štítky



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426
Účet: CSOB Piešťany
IBAN: SK027500000004000904884
SWIFT: CEKOSKBX
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42
Fax: +421 33 77 205 43
e-mail: predaj@agfoil.com
url: www.agfoil.eu
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

Technické špecifikácie:

Hrúbka filmu: 4,5 $\mu\text{m} \pm 0,5 \mu\text{m}$
Celková hrúbka pásky: 8,0 $\mu\text{m} \pm 0,5 \mu\text{m}$
Bod tavenia: 68°C
Skladovacie podmienky: suché miesto
Vhodné hasiace prostriedky: voda, pena, CO₂

Zhoduje sa s: Reach-SVHC, RoHS, TSCA, Kontakt s potravinami, Je bez halogénu

Výkonnosť: Hodnotenie testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie)

3 – odolnosť voči poškrabaniu
3 – odolnosť voči rozmazaniu
4 – sýtosť
5 – citlivosť
4 – kvalita tlače